



VRLA Battery MN100-12

MN 系列长寿命免维护蓄电池

闽华 MN 系列深循环用免维护蓄电池


- 特殊的高锡合金为板栅材，使板栅具备超强耐腐蚀性能
- 曲面型的板栅骨架，大大增加板栅与活性物质接触面积，极大提升了电池在小电流充电下的充电接受性
- 独特的铅膏配方及高温固化工艺，电池具备更好的深度放电及良好的回充电性能
- 在 50%DOD 循环模式下的大于 750 次的设计使用寿命

应用范围:

- 自动报警系统
- 电气自动控制系统
- 电力不间断系统
- 光伏储能系统
- 一般不断电系统
- 集中式大型机房电源系统
- 分布式小型机房电源系统
- 太阳能路灯系统

材料组成:

- 组件 材料
- 正极板 二氧化铅
- 负极板 海绵状铅
- 电池壳 ABS 工程塑料
- Sealant Epoxy
- 安全阀 氟化橡胶
- 线端子 铜镀银/铅合金
- 隔板 超细玻璃纤维




技术参数表:

电池标称型号	MN100-12 (12V100AH)			
电池设计寿命	大于 10 年设计浮充使用寿命及 50%DOD 循环模式下大于 750 次设计使用寿命			
设计容量 (25℃)	20HR (5.360A, 10.8V)	10HR (10.000A, 10.8V)	5HR (17.970A, 10.5V)	1HR (55.540A, 10.5V)
	107.20 AH	100.00 AH	89.85 AH	55.54 AH
详细外型尺寸	Length (长)	Width (宽)	Height (高)	Total Height (总高)
	330 mm	173 mm	217 mm	220 mm
电池重量标准	32.00KG ± 3%			
电池标称内阻	100%充电完成的时候在 25℃ 环境下: ≤ 6.50mΩ			
电池自放电率	在 25℃ 环境下, 每月 2% 自放电率			
不同温度下的容量 (20HR)	40℃	25℃	0℃	-15℃
	102%	100%	85%	65%
充电电压 (25℃)	循环模式		浮充模式	
	14.4-15.0V (-30mV/℃), 最大充电电流: 30.00A		13.5-13.8V (-20mV/℃)	


不同放电倍率下的定电流放电特性




不同温度下的容量保存率特性




浮充模式下充电时间与电池电压关联特性




循环模式下充电时间与电池电压关联特性



不同温度下的浮充寿命特性



不同放电深度下的循环寿命特性



定电流放电特性 (CC,Unit:A) at 25°C(77°F)

F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.80V/Cell	317.3	215.9	147.8	89.89	55.08	34.37	26.72	21.02	17.81	11.90	10.00	5.36
1.75V/Cell	320.0	217.7	149.1	90.65	55.54	34.66	26.95	21.20	17.97	12.00	10.15	5.45
1.70V/Cell	328.0	223.1	152.8	92.91	56.93	35.53	27.62	21.73	18.41	12.30	10.30	5.53
1.67V/Cell	336.0	228.6	156.5	95.18	58.32	36.40	28.30	22.26	18.86	12.60	10.45	5.61
1.60V/Cell	351.0	238.8	163.5	99.42	60.92	38.02	29.56	23.25	19.70	13.16	10.60	5.69

定功率放电特性 (CP,Unit:W) at 25°C(77°F)

F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.80V/Cell	618.8	421.0	288.2	175.3	107.4	67.02	52.11	40.98	34.74	23.21	19.50	10.46
1.75V/Cell	624.0	424.5	290.7	176.8	108.3	67.59	52.55	41.33	35.03	23.41	19.79	10.62
1.70V/Cell	639.6	435.1	297.9	181.2	111.0	69.28	53.86	42.36	35.91	23.99	20.09	10.78
1.67V/Cell	655.2	445.7	305.2	185.6	113.7	70.97	55.18	43.40	36.79	24.58	20.38	10.93
1.60V/Cell	684.4	465.6	318.8	193.9	118.8	74.13	57.63	45.33	38.42	25.67	20.67	11.09